

DESIGNACIÓN AISI	LÍMITE ELÁSTICO MÍN (Re)	RES. MECÁNICA (Rm)	A (%)min	ACABADO (ASTM/UNE)	DESCRIP. ACABADO
AISI 304/AISI304L	230	540-750	45	N1/1D	Laminado caliente
AISI 304/AISI304L	230	540-750	45	BA/2R	Laminado frío+pulido espejo
AISI 304/AISI304L	230	540-750	45	2B /2B	Laminado frío+mate
AISI 304/AISI304L	230	540-750	45	N4/2J	Satinado hasta grano 400
AISI 304/AISI304L	230	540-750	45	Scotch brite/2J	Satinado tipo scotch

DESIGNACIÓN AISI	LÍMITE ELÁSTICO MÍN (Re)	RES. MECÁNICA (Rm)	A (%)min	ACABADO (ASTM/UNE)	DESCRIP. ACABADO
AISI 316/AISI316L	240	530-680/550-700	45	N1/1D	Laminado caliente
AISI 316/AISI316L	240	530-680/550-700	45	BA/2R	Laminado frío-pulido espejo
AISI 316/AISI316L	240	530-680/550-700	45	2B /2B	Laminado frío-mate
AISI 316/AISI316L	240	530-680/550-700	45	N4/2J	Satinado hasta grano 400
AISI 316/AISI316L	240	530-680/550-700	45	Scotch brite/2J	Satinado tipo scotch
AISI 316Ti	240	540-690	40	N1/1D	Laminado caliente

DESIGNACIÓN AISI	LÍMITE ELÁSTICO MÍN (Re)	RES. MECÁNICA (Rm)	A (%)min	ACABADO (ASTM/UNE)	DESCRIP. ACABADO
AISI 310S	240	540-700	40	N1/1D	Laminado caliente

DESIGNACIÓN AISI	LÍMITE ELÁSTICO MÍN (Re)	RES. MECÁNICA (Rm)	A (%)min	ACABADO (ASTM/UNE)	DESCRIP. ACABADO
AISI 430	260	450-600	20	N1/1D	Laminado caliente

DESIGNACIÓN AISI	LÍMITE ELÁSTICO MÍN (Re)	RES. MECÁNICA (Rm)	A (%)min	ACABADO (ASTM/UNE)	DESCRIP. ACABADO
S31803 (2205)	460	700-950	25	N1/1D	Laminado caliente